



Ιστορική αναδρομή

- 1854 torbanite case
- 1870 σπόροι στο μικροσκόπιο
- 1892-98 γαιάνθρακες boghead προέρχονται από φύκη
- σύστημα THIESSEN-Bureau of Mines and SPACKMAN (**λεπτές τομές**)
- 1919 STOPES περιγραφή λιθοτύπων σε λιθάνθρακες
- 1925 STACH (**στιλπνές τομές - ελαιοκαταδυτικός φακός**)
- 1935 STOPES εισάγει τον όρο "**maceral**" (*macerare – mineral*)
- σύστημα STOPES-Heerlen (**στιλπνές τομές - ελαιοκαταδυτικός φακός**)
- 1953 International Committee for Coal Petrology (ICCP, <http://www.iccop.org/>)
- 1963, 1971, 1976 ανθρακοπετρογραφικοί άτλαντες (ICCP)
- 1983 The Society of Organic Petrology (TSOP, <http://www.tsop.org/>)
- ICCP System 1994



Δομικά συστατικά των γαιανθράκων

□ Μακροσκοπικά

- ❖ λιθότυποι

□ Μικροσκοπικά

- ❖ maceral
- ❖ μικρολιθότυποι

Tα maceral

Maceral: τα αναγνωρίσιμα στο μικροσκόπιο, μεμονωμένα, πετρογραφικά δομικά συστατικά των γαιανθράκων (ICCP Handbook).

maceral (λατ. *macerare*) mineral

Προέρχονται από υπολείμματα φυτών (συμπεριλαμβανομένων φυκών και μηκύτων) και των προϊόντων της ενανθράκωσης.

Καθορίζουν φυσικές, χημικές, τεχνικές ιδιότητες των γαιανθράκων.


Maceral: διακρίνονται από τη μορφολογία και/ή το βαθμό ζελατινοποίησης.

Ομάδα Maceral: διακρίνονται με βάση την ανακλαστικότητα.


Το ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο

- ❖ Προσπίπτον λευκό φως
- ❖ Προσοφθάλμιος φακός 8X έως 10X
- ❖ Αντικειμενικός φακός 25X έως 60X (για γαιάνθρακες), 100X (για DOM), ελαιοκαταδυτικός (oil immersion)
- ❖ Λάσιν ($n = 1,5176$, παρόμοιος με η γυαλιού, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες λόγω διάχυσης και διάθλασης). Εναλλακτικά: νερό, γλυκερίνη
- ❖ 24°C, 546 nm, χωρίς σκόνη


Το ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο



Το ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο



Το ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο



Το ανθρακοπετρογραφικό μικροσκόπιο



Παρασκευή στιλπνών τομών

International Standard Organization (ISO) 7404-2,
2009. Methods for the Petrographic Analysis of Coals
— Part 2: **Methods of Preparing Coal Samples**.
International Organization for Standardization, Geneva.

Θραύση

Αερο-ξήρανση (20-25°C)

Άλεση (-1 mm)

Κοσκίνιση (-63 μμ) ???

Ξήρανση (105°C)

Ανάμιξη με εποξική ρητίνη

Λείανση (γυαλόχαρτα κ.ά.)

Στίλβωση (διαμαντόπαστα, Al₂O₃)